

KNAUF

كناوف

معجون لتأسيس وزخرفة الأسطح.

سوبر الألماني

10.2021

صحيفة البيانات
الفنية للمنتج



سوبر الألماني

معجون لتأسيس وزخرفة الأسطح.

الصفات:

- يعطي سطحًا ناعمًا عالي الجودة .
- سهل الاستخدام وسريع الشك.
- جودة لصق ممتازة.
- فترة تطبيقه طويلة.
- مادة من الفئة الأولى (غير قابلة للاشتعال).

وصف المنتج:

معجون لتأسيس وزخرفة الأسطح

تعليمات التوصيل والتخزين والتجهيز

يجب تخزين الأكياس في وضع أفقي على سطح مستوي، كالطبالي الخشبية المسطحة، كما يجب أن يكون التخزين في مكان جاف بعيدًا عن الرطوبة أو أي مصادر مياه، ولا تستخدم العبوات التالفة أو المفتوحة.

مدة صلاحية المنتج: ١٢ شهرًا من تاريخ الإنتاج المدون على العبوة مع مراعاة شروط التخزين.

مطابق لمواصفات

١- EN ١٣٢٧٩ TS النموذج: معجون تأسيس C٦

مجالات التطبيق والاستخدام:

معجون تأسيس يستخدم لمعالجة الحوائط الخشنة وتسوية الأسطح سواء محارة أسمنتية أو نظام المحارة الجبسية ويستخدم لزخرفة الأسطح مع أقل مجهود ممكن.

يمكن تطبيقه كطبقة واحدة أو طبقتين على الألواح الجبسية بعد معالجة الفواصل باستخدام معجون فوجا جيبس المتخصص في معالجة فواصل الألواح الجبسية أو على الحوائط المغطاه ببياض محارة أساسه كان أسمنتي أو جبسي.

زمن الشك:

يصح قابل للاستخدام خلال ٩٠ - ١٢٠ دقيقة حسب التركيز.

تعليمات الأمان:

- اغسل يديك جيدًا بكمية كافية من الماء بعد الاستعمال.
- ارتدي القفازات والملابس الواقية، وضع واقي العينين وواقي الوجه.
- في حالة تلامس المونة مع العين، يتم تنظيف العين بالماء بحذر لعدة دقائق، وفي حالة ارتداء العدسات اللاصقة، يتم نزعها فورًا والاستمرار في تنظيف العين بالماء، إذا استمر تهيج العين، قم بزيارة الطبيب.

طريقة الاستخدام:

طريقة الاستخدام:

- تُسكب في وعاء نظيف مملوء بالماء تدريجيًا، حسب نسبة الخليط المناسبة، بحيث يتجاوز ارتفاع سطح الماء بمقدار إصبع واحد فقط عن مستوى المعجون.
- لا تقم بإضافة الماء والجبس إلى الخليط.
- يجب فرد معجون سوبر الألماني على السطح كطبقة رقيقة لا يتجاوز سمها ٥ مم.

أدوات الاستخدام:

كف مالك، مسطرين صلب، ...إلخ.

درجة حرارة الاستخدام:

لا تستخدم معجون سوبر الألماني عند درجة حرارة أقل من +٥ درجات مئوية سواء للمواد أو السطح.
يجب حفظ المعجون الطازج بعيدًا عن الصقيع أو التجفيف السريع.

المواصفات الفنية:

الوصف	الوحدة	القيمة
اللون	-	أبيض
CaSO _٤ نسبة الجبس	%	50<
التفاعل مع النيران	-	A1
متوسط مقاومة الضغط	نيوتن / مم ^٢	2 ≤
متوسط مقاومة الثني	نيوتن / مم ^٢	1 ≤
زمن الشك	دقيقة	90 - 120
زمن التصلب	دقيقة	110 - 140
كمية ماء الخلط (لكل ١٠ كجم جبس جاف)	L	0.7 - 0.8
درجة حرارة التطبيق	°C	5 ≤
فترة الصلاحية	شهر	12

استهلاك المواد:

المنتج	الوحدة	الاستهلاك
معجون سوبر الألماني (لسمك ٥ مم)	كجم / م ^٢	80 - 100

التعبئة:

المنتج	الوزن (كجم)	التعبئة (قطعة/ بليت)	رقم المادة
معجون سوبر الألماني	12.5	120	701043

الاستخدام والتطبيق:

يفضل اتباع التفاصيل (النصائح) الفنية والموجودة في نشرة كناف للاستخدام.

قيم أداء النظام:

يرجى التحقق من المعلومات التفصيلية موقع شركة كناف الفني على شبكة الإنترنت مركز الوثائق

منطقة جبل عتاقة الصناعية، السويس

www.knaufegypt.com

sales@knauf.eg

المبنى الإداري:
مبنى ٥٥، شارع ١٨، الدور الأول، المعادي، القاهرة - مصر