



كناوف

جبس لمعالجة الفواصل

فوجا جبس

1.2022

صيغة البيانات
الفنية للمنتج



فوجا جبس

جبس لمعالجة الفواصل

الصفات:

- يعطي المنتج سطحاً ناعماً للغاية بعد المعالجة التامة.
- جيد الالتصاق بجميع أنواع أسطح المبني.
- كمية الاستهلاك التقريرية $0.5 \text{ كجم}/\text{م}^2$.
- سريع المعالجة بدون إضافات.
- ندرة حدوث تشبقات في الأسطح المشطبة.
- يحتوي على إضافات تساعد على تحسين خصائص المنتج وتقليل امتصاصه داخل الحوائط وبالتالي تقليل استهلاك الدهانات، وهذا يزيد من العزل الحراري الذي يؤدي إلى توفير الطاقة والحد من انتقال الموجات الصوتية.

وصف المنتج:

معجون جبس يستخدم لملاط الفواصل بين الألواح الجبسية يُشكّل مونة متباينة جاهزة للاستخدام الفوري دون إضافات. ويمكن استخدامها أيضاً لمعالجة التلف في الجدران الخرسانية.

مطابق لمواصفات

TS EN 13917 من نوع B3

مجالات التطبيق والاستخدام:

فواصل الألواح الجبسية الأفقية، والرأسيّة

السقف - خطوط تقاطع الجدران

زمن الشك:

.. ± ٠.٤ دققيقة حسب طبقة الأساس.

تعليمات الأمان:

- في حالة ملامسة الجلد، يجب غسل المنطقة المصابة بمياه وفيرة.
- في حالة ملامسة العين، يجب غسل العين بمياه وفيرة وطلب المساعدة الطبية عند الضرورة.
- في حالة ابتلاع المنتج، يجب غسل الفم بالمياه وشرب الكثير من المياه مباشرة.
- في حالة ظهور أي أعراض غير متوقعة بسبب حدوث أي حالة سالفة الذكر، يجب طلب مساعدة طبية فوراً.

طريقة الاستخدام:

طريقة الاستخدام:

- رش البويرة تدريجياً على المياه في حاوية نظيفة.
- تكون نسبة المعجون مع المياه من ٦٪ - ٧٪.
- ترك المنتج على سطح المياه لمدة دققتين حتى يغوص بالداخل ثم ابدأ عملية الخلط في جميع الاتجاهات حتى تحصل على خليط متجانس (يُفضل الخلط الميكانيكي).

أدوات الاستخدام:

سكينة معجون.

درجة حرارة الاستخدام:

- لا يستخدم في درجة حرارة أقل من +٥ درجة مئوية للمكان والخامة و/أو الأرضية.
- يجب الحفاظ على المونة الطازجة من التجمد والجفاف السريع.

المواصفات الفنية:

القيمة	الوحدة	الوصف
أبيض	-	اللون
%65 مياه : ≤ 1/2	%	نسبة الجبس CaSO ₄
A1	-	التفاعل مع النيران
2≤	نيوتون / مم ²	متوسط مقاومة الضغط
1≤	نيوتون / مم ²	متوسط مقاومة الثندي
90 - 110	دقيقة	زمن الشك
٤ ساعه قبل التطبيقات الأخرى، ٧ أيام للحصول على القوة القصوى	دققيقة	زمن التصلب
6 - 7	لتر	كمية ماء الخلط (لكل ١ كجم جبس جاف)
5≤	درجة مئوية	درجة حرارة التطبيق
12	شهر	فترة الصلاحية

استهلاك المواد:

الاستهلاك	الوحدة	المنتج
0.5 - 0.3	كجم / م ²	فوجا جبس (لسمك امم)
0.8	كجم / م ²	فوجا جبس (لسمك ٢ مم)
1.1	كجم / م ²	فوجا جبس (لسمك ٣ مم)

التعبئة:

المنتج	الوزن (كجم)	الوحدة	التعبئة (قطعة/ بليت)	رقم المادة
فوجا جبس	12.5	كجم / م ²	120	493804
فوجا جبس	25	كجم / م ²	50	493803

الاستخدام والتطبيق:

يفضل اتباع التفاصيل (النصائح) الفنية والموجدة في نشرة كناوف للاستخدام.

قيم أداء النظام:

يرجى التحقق من المعلومات التفصيلية
موقع شركة كناوف الفني على شبكة الإنترنت
مركز الوثائق

المبني الإداري:
مبني ٥٥ ، شارع ١٨ ، الدور الأول ، المعادي ، القاهرة - مصر

منطقة جبل عثاقة الصناعية، السويس

www.knaufegypt.com

sales@knauf.eg